Спецификация №.4

Действует с : 12 июня 2006 г.

CHEMOSVIT FOLIE

Соэкструзионная пленка прозрачная, получаемая методом полива - cast

TATRAFOL ®EA

PND 12-006-06/3
KP 25.21.42



Прозрачная пленка получаемая из безвредного для здоровья сырья методом соэкструзии с поливом расплава одного слоя полиэтилена и одного слоя полиамида, удовлетворяет гигиеническим требованиям к прямому контакту с продуктами питания.
Пленка обладает высокими барьерными свойствами по проникновению водяного пара, газов и ароматических веществ. Она свариваема теплом и отличается надежным сварным швом. Пленка пригодна для вакуумной упаковки мяса, мясных изделий, столовых масел, порционных молочных продуктов, и других продуктов питания и товаров широкого потребления.
Пленка поставляется намотанной в рулоны, в базовом выполнении без печати или с красочной печатью, согласно требованиям покупателя.

Свойства	**Метод проверки**	**Единица**	**TATRAFOL® EA**										
Пленка номинальной толщиной			60	70	80	90	100	120	130	140	160	200	220
Допустимое откл. отдельных величин	ISO 4593	мкм	± 8		± 9	± 10	± 11	± 12	± 13	± 14	± 16	± 20	± 22
Вес кв.м пленки	внутренний метод	г/м2	58,7	68,6	78,2	87,4	97,7	117,2	126,4	137,8	159,6	199,7	218,3
Допустимое откл. арифмет. среднего		%	± 6			± 5				± 5			
Выход		$м^2$/кг	17,0	14,6	12,8	11,4	10,2	8,5	7,9	7,3	6,3	5,0	4,6
Прочность на растяжение MD/TD не менее		МПа	25/ 20								20/ 15		
Разрывное удлинение MD/TD не менее	STN EN ISO 527-3	%	300/300					350 /350			400/400	450/ 450	
Коэффициент трения пленка/пленка не более	STN EN ISO 8295	-	0,6							-			
пленка/металл не более			0,2							-			
Прочность свар.шва не менее	STN 77 0140	Н/15мм полоска	8		10		12					20	
Оптимальные лаборат.условия сварки температура, давление, продолжительность			125-135 °C 0.3 МПа, 1с				130-140 °C 0.3 МПа, 1с					155-180 °C 0.3 МПа, 1с	
Прочность соединения не менее	STN 77 13 13	Н/15мм полоска	2,5					2,5					
Паропроницаемость не более	DIN 53 122/1 (23/85)	г/($м^2$.24 ч)	2,5		1,5		1	0,8				0,6	
Кислородопроницаемость не более	DIN 53 380	$см^3$/($м^2$.24 ч.0,1МПа)	90		80		60	50		45		20	

MD - продольное направление, TD - поперечное направление

Приведенный вес кв. м пленки не учитывает массу пленки, если на пленку нанесена печать.

Символы и знаки для обозначения материала:

Для контакта с пищепродуктами предназначена только сторона пленки без печати

C/LDPE

Рекомендуемый срок хранения : не более 6-ти месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: температура среды / относительная влажность воздуха : 5 - 25 °C / 35 - 65 %

Перед переработкой рекомендуем упаковочный материал хранить не менее двое суток в помещении, в котором будет перерабатываться.

При несоблюдении рекомендуемых условий хранения этой пленки, а также во время транспортировки и обращения с материалом в неподходящих условиях (высокая ОВ, температура) могут измениться физико-механические свойства пленки. При несоблюдении выше указанных условий, гарантия изготовителя не распространяется на качество поставленной пленки.

Стандарт разработал : АО "Хемосвит Фолие", г. Свит - отд. разработки новых ассортиментов, Л. Пристачова

CHEMOSVIT FOLIE,a.s.Štúrova 101,059 21 Svit, Slovenská republika / Slovak Republic
Tel:+421 52 715 111-2 Fax:+421 52 715 2740
E-mail:sales@chemosvit.sk http://www.chemosvit.sk